



## Tipologia

Blockout

## Descrizione

Tessuto in poliestere spalmato PVC oscurante gofrato decò un lato per la protezione solare. Tessuto oscurante grazie alla doppia spalmatura nera all'interno. Lato interno gofrato per un aspetto tessile. Lato esterno laccato poliuretano per una maggiore protezione dallo sporco, smog, resistenza agli agenti atmosferici. Fantasie tono su tono e bicolori. Ignifugo. Garanzia 5 anni.

## Caratteristiche

### Utilizzi

Pergole e gazebo

## SPECIFICHE

### Caratteristiche

<b>Top Coat</b>	Laccatura PU
<b>Trattamento Antimuffa</b>	Si
<b>Coating</b>	Spalmato PVC
<b>Composizione EN ISO 2076</b>	100% Poliestere
<b>Biocida BPR 528/2012</b>	DCOIT

### Dimensioni

<b>Altezze standard</b>	300 cm
<b>Spessore EN ISO 2286-3</b>	0,68 mm
<b>Filato (ordito - trama) EN ISO 2060</b>	1100 - 1100 dtex
<b>Lunghezze standard</b>	60 m
<b>Peso EN ISO 2286-2</b>	850 g/m2

## Prestazioni

<b>Allungamento a rottura (ordito - trama)</b>	20 - 27 %
<b>Fattore Protezione UV (UPF) AS/NZS 4399 A</b>	50+
<b>Resistenza alla trazione (ordito - trama) ISO 1421-1</b>	250 - 230 daN/5cm
<b>Resistenza ai colori UV ISO 105 B02</b>	7/8
<b>Resistenza allo strappo (ordito - trama) DIN 53363</b>	27 - 27
<b>Resistenza alle temperature EN 1876-1</b>	-40/+70 °C

## Certificazioni

<b>Classificazione di reazione al fuoco UNI 9177</b>	Cl2
<b>Classificazione di reazione al fuoco NF P92-507</b>	M2
<b>Classificazione di reazione al fuoco DIN 4102-1</b>	B1
<b>Garanzia</b>	5 anni
<b>Euroclasse EN 13501</b>	Bs2d0

## COLORI


*I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.*




**106**  
B. SPORCO/B. SPORCO



**222**  
CREMA/CREMA



**845**  
ANTRACITE/CREMA



**946**  
NERO/BIANCO

## FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
106	B. Sporco/B. Sporco	0.33	0.02	Classe 2	Classe 4

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
222	Crema/Crema	0.36	0.03	Classe 1	Classe 4
845	Antracite/Crema	0.42	0.04	Classe 1	Classe 4
946	Nero/Bianco	0.44	0.03	Classe 1	Classe 4